

# Finalit No. 60

## Brusný a lešticí prášek



- Odstraňuje matné skvrny na leštěných površích, mírně naleptaná místa na lesklých podlahách nebo lakovaných parketách
- Odstraňuje zbytky v mikro pórech
- Čistí znečištěné, patinované sklo
- Broušení a leštění v jednom pracovním kroku
- Lze používat opakovaně
- Neobsahuje toxiny ani kyseliny, takže nemůže dojít k poleptání
- Dodává materiálu přirozený lesk
- Brusný prášek
- Hodnota pH: nevztahuje se
- Tvrdost: 9 (Mohsova stupnice tvrdosti)
- Vzhled: bílý prášek
- Smíchejte s vodou, dokud nevznikne pasta



### 1) Informace o produktu – Finalit No. 60 Brusný a lešticí prášek



#### a) Materiály

Finalit No. 60 Brusný a lešticí prášek je vhodný k použití na žulu, pískovec, přírodní kámen, mramor, solnhofenský vápenec, vápenec, jemnou kameninu, keramiku, terrazzo a betonové tvárnice. Tento produkt lze použít také na satinované/pískované skleněné povrchy, plexisklo, nerezovou ocel, hliník a mosaz.

- Mramor: v případě lehkého naleptání před použitím obruste zrnitostí 400 a 800
- Žula: v případě lehkého naleptání před použitím obruste zrnitostí 400/800 až 3500
- Jemná kamenina s nedostatečným leskem nebo stínovými zbytky: před použitím obruste jako žulu

#### PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE

- Vyfotografujte všechna již existující poškození způsobená každodenním úklidem a používáním prostor. Začněte ode dveří a postupujte ve směru hodinových ručiček.
- Spoje dřeva na podlaze (např. dveřní rámy) ošetřete transparentním silikonem, jinak by mohlo dojít k jejich poškození čističem, resp. čisticí vodou. Pečlivě je zakryjte speciálními, kyselinovzdornými plastovými páskami, které nezanechávají zbytky lepidla!
- Je nutné odstranit z povrchu již existující staré nátěry pomocí čisticího prostředku Finalit No. 5 Odstraňovač ochranných vrstev nebo směsí produktů No. 1 Intenzivní čistič, No. 5 Odstraňovač ochranných vrstev a No. 39 Compact v poměru 1:1:1, jinak čisticí prostředky nebudou fungovat! Staré nátěry jsou často téměř průhledné a pouhým okem nejsou viditelné. Proveďte test a) čepelí nože (seškrábnutím) nebo b) politím vodou - je-li povrch opatřen nátěrem, voda vyperlí.
- Vypněte podlahové topení!

#### b) Aplikace přípravku

Při leštění přípravkem Finalit No. 60 Brusný a lešticí prášek se odstraní jemné škrábance a/nebo lehké naleptání způsobené brusnými složkami.




- Smíchejte Finalit No. 60 Brusný a lešticí prášek s vodou, dokud nevznikne kašovitá hmota
- Možnost okamžité strojové nebo ruční aplikace

#### Doporučení pro denní úklid:

Finalit No. 40 Citrusový čistič – pH neutrální, vhodný na všechny povrchy!

**Strojová aplikace:**

- Požadovaná hmotnost stroje/pracovní hmotnost na mramor a glazované dlaždice (keramické dlaždice): 60-80 kg
  - Požadovaná hmotnost stroje/pracovní hmotnost na žulu a jemnou kameninu: 100-140 kg
- Pracujte při mírných otáčkách (maximálně do 240 ot./min.), jinak dojde k vymrštění brusného/lešticího prášku nebo ke spálení kamene, tzn. povrch se zdrsní a bude nutné jej obrousit a vyleštit od základu, a to od zrnitosti č. 20, 60, 120, 220, 400, 800, až do 1 800, u žuly a dlaždic z jemné kameniny až do 3 500.
  - Lešticí pady, plstěné pady atd. skladujte v čistotě, protože prach obsahuje částice písku, které mohou vzhledem ke své tvrdosti poškrábat či jinak poškodit povrch. Totéž platí i pro samotný prášek!
  - Leštěný povrch důkladně očistěte.
  - Finalit No. 60 Brusný a lešticí prášek používejte vždy ve formě kašovitě hmoty, tedy s přidavkem vody. Nikdy tento přípravek nepoužívejte suchý!
  - Produkt zapracujte jednodotoučovým strojem mírnou rychlostí (maximálně 240 ot./min.) a v závislosti na materiálu (viz výše!) zatíže stroj pytlkem s pískem nebo závažím.
  - POZOR!** Brusný a lešticí prášek se musí neustále nacházet pod strojem (bílý pad nebo plstěný pad), proto pad vystříhnete podle obrázku, aby byl produkt během pracovního procesu dopravován pod pad a nebyl odmrštěn pryč!



Pad na obrázku je vyříznut tak, aby pasoval pro stroje otáčející se doleva; pro stroje otáčející se doprava je třeba pad otočit.

Mnoho vápencových nebo mramorových podlah se pravidelně krystalizuje. To znamená, že se povrch opakovaně (často i každý týden) leští do vysokého lesku pomocí kyseliny křemičité, ocelové vlny a jednodotoučového stroje. V důsledku neustálého leštění se v průběhu let zhoršuje povrchové napětí, což často značně ovlivňuje vzhled podlahy.

**Výhody přípravku Finalit No. 60 Brusný a lešticí prášek pro firmy, které již provádějí krystalizaci:**

- Není třeba kupovat nové stroje
- Podlahy nejsou zatěžovány ošetřením kyselinou, Finalit No. 60 Brusný a lešticí prášek je pH neutrální
- Zakrývání není potřeba – kámen ani spáry nebudou narušeny
- Zachování povrchového napětí, což vede k větší odolnosti
- Bez obtěžování hlukem a/nebo zápachem
- Přirozený lesk
- Menší nároky na péči při impregnaci přípravkem Finalit No. 21 Fixativní penetrace a Finalit No. 25 Premium impregnace s protiskluzovým efektem
- Ještě lepší udržení lesku pomocí přípravku Finalit No. 40 Citrusový čistič (neobsahuje mýdlo, obsahuje mírný prostředek pro zvýšení lesku a dezinfekci)

**2) Profi tipy pro použití produktu Finalit No. 60 Brusný a lešticí prášek****a) Opakované použití**

Po aplikaci lze Finalit No. 60 Brusný a lešticí prášek vysát čistým vysavačem na mokré vysávání. Prášek lze po úplném vysušení znovu použít: cca 20-30krát na měkký kámen, cca 2-3krát na žulu a jemnou kameninu. Pozor na „cizí tělesa“ v prášku – nebezpečí poškrábání!

**b) Různé zbytky, naleptané plochy**

S přípravkem Finalit No. 60 Brusný a lešticí prášek lze vyřešit následující problémy: Zbytky nečistot, barevné pigmenty nebo stopy po tužce (např. značky pro pokládku) nebo otěr od hliníku či kovu (např. stopy po nástrojích) z mikro pórů, stínové zbytky (způsobené plastovými fóliemi, polystyrenem používaným jako ochrana při přepravě, nebo od změkčovadel). Silně naleptané plochy je třeba před použitím přípravku Finalit No. 60 Brusný a lešticí prášek obrousit materiálem o zrnitosti 60 až 3500 (v závislosti na materiálu).

**c) Jemná kamenina s nedostatečným naleštěním (stíny)**

Špatně vyleštěné povrchy z jemné kameniny je třeba nejprve obrousit zrnitostí 60 až 1 800 nebo 400 až 3 500 (podle dané vady). Až v druhém kroku lze aplikovat přípravek Finalit No. 60 Brusný a lešticí prášek: Jemnou kameninu vyleštíte bruskou o hmotnosti 100-140 kg (ideálně s planetovou převodovkou) při cca 240 ot./min.

**d) Nepatrné zbytky epoxidové pryskyřice (šmouhy) na leštěném mramoru, mírné zbarvení okrajů spár**

Nepatrné zbytky epoxidové pryskyřice, silikátové spárovací hmoty nebo mírné zbarvení okrajů spár lze odstranit přípravkem Finalit No. 60 Brusný a lešticí prášek pomocí jednodotoučového stroje a bílého padu nebo plstěného padu.

**e) Satinované nebo pískované sklo**

Pomocí přípravku Finalit No. 60 Brusný a lešticí prášek, jednokotoučového stroje s nízkou rychlostí a bílého nebo plstěného padu lze odstranit otisky prstů, stopy mastnoty nebo barevné pigmenty. V tomto případě je možné i ruční čištění.

**f) Lakované parketové podlahy**

Pokud jsou na lakované parketové podlaze matná místa (opotřebení ochozením), lze je vyleštit pomocí přípravku Finalit No. 60 Brusný a lešticí prášek a bílého plastového padu s přídatkem malého množství vody.

**g) Zachování lesku**

Finalit No. 40 Citrusový čistič (doporučený pro denní úklid) obsahuje mírný prostředek pro zvýšení lesku. Díky tomu je při každodenním úklidu jen tak mimochodem dosaženo i osvěžení lesku. Tento produkt navíc neobsahuje mýdlo ani mýdlo podobné produkty, a proto nezanechává šmouhy.

**h) Intenzita lesku – důležité upozornění!**

Povrchy broušené bruskou nebo leštičkou nikdy nedosáhnou stejného lesku jako povrchy broušené automatickou bruskou, která pracuje při mnohem vyšším tlaku. Vyšší tlak způsobuje jiný lom světla na povrchu, a tedy i větší lesk. Tuto skutečnost je třeba při provádění zakázek pro třetí strany vždy uvést a vysvětlit!

**3) Specifikace** 

Vzhled	Prášek, bělavý až světle šedý
Hodnota pH	nevztahuje se
Balení	Plastová nádoba o objemu 0,2 l, 0,5 kg, 0,75 kg, 3 kg
Skladování	Chraňte před mrazem. Doporučená spotřeba: 1 rok od otevření originálního obalu.

**4) Bezpečnostní pokyny** 

Zajistěte dobré větrání/odsávání na pracovišti. Předcházejte tvorbě aerosolu. Uchovávejte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv. Znečištěný či nasáklý oděv ihned svlékněte. Před přestávkou a na konci práce si umyjte ruce. Zamezte kontaktu s očima a pokožkou.

**5) Upozornění** 

Naše informace o produktu jsou založeny na pečlivých laboratorních testech a rozsáhlých praktických zkušenostech. Jedná se však o nezávazné údaje. Doporučujeme provést vlastní testy, abyste zjistili, zda produkt splňuje příslušné požadavky. Naše společnost neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím uvedeného produktu.

**6) Kontakt** 

Výhradní partner Finalit® Péče o kámen a dlažbu pro Českou republiku:  
 floorcolor s.r.o.  
 Kotskova 710/3  
 669 02 Znojmo  
 +420 515 227 272  
[info@floorcolor.cz](mailto:info@floorcolor.cz)  
[www.finalit.cz](http://www.finalit.cz) / [www.floorcolor.cz](http://www.floorcolor.cz)